

TSG A/S
Nejedevej 20A
3400 HillerødRapport nr.: 15
Sag nr.
Side 1 af 2 sider

DATO: 8. august 2016

PRØVNINGSRAPPORT

For rekvirent:

TSG A/S

Tulstrup Grusgrav

Foretaget
prøvning af:

Harpet Sandfyld

Prøve nr. 15

Mrk.:

Metodereferencer og
prøvningsresultater:

DS/EN 933-1

Sigteanalyse

DS/EN 933-8

Sandækvivalent

Underskrift:



Anders M Madsen

Med mindre anden aftale foreligger, vil resterende prøvemateriale blive bortkastet efter 14 dage.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de prøvede emner.

Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis rapporten er offentlig tilgængelig, eller laboratoriet har godkendt uddraget.

SIGTEANALYSE

DS/EN 933-1

Sag nr.:		Stedbestemmelse:	Tulstrup Grusgrav
Rekvirent:	TSG A/S	Prøve nr.:	15
Materiale:	Harpet Sandfyld	Side nr.:	2
Udtagelsesdato:	01-08 2016	Udskrivningsdato:	08-08-2016
Udført af:	Anders M Madsen	Mrk.:	

Udvaskning 63 µm			Vandindhold		
Tara nr		100	Tara nr		46
Tara vægt	g	196,8	Tara vægt	g	180,7
Tara + jord + vand	g	530,3	Tara + jord + vand	g	611,7
Tara + jord	g	477,7	Tara + jord	g	585,7
Sigtetab	g	0,0	Vandprocent	%	6,4

Grovsigtning	Sigterest	Gennemfald
90 mm	0	100,0
63 mm	0	100,0
31,5 mm	0	100,0
16 mm	7	100,0
<16 mm vådt	20545	

Uensformighedstal			Finsigtning			Maks sigterest	
d60	mm	0,21	8 mm	770	0,0	100,0	
d10	mm	#I/T	4 mm	450	2,5	99,2	#I/T
			2 mm	350	3,7	98,0	
			1 mm	230	8,4	95,3	
Sandækvivalent			0,5 mm	170	22,9	88,0	
h1	cm	19,2	0,25 mm	110	55,6	70,3	
h2	cm	8,6	0,125 mm	90	99,9	38,4	44,8
			0,063 mm	55	81,2	12,5	
Kapillaritet			Bund	6,7			

